

PROKIL S 350 P

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 06/12/2019
Revue le : -

Émulsion styrène acrylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	4.000 – 5.000 cPs
• pH	7,5 – 8,5
• Masse volumique	1,03
• Taille des particules (µm)	<0,1
• T.M.F.F	16 – 19°C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique

DESCRIPTION

L'émulsion PROKIL S 350 P est une dispersion aqueuse APEO FREE à base d'un copolymère d'un ester acrylique et de styrène. L'émulsion PROKIL S 350 P présente un pouvoir liant élevé et une très bonne résistance à l'eau et à la saponification, ce qui explique ses divers emplois dans la fabrication des peintures et d'enduits plastiques.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures mates à CPV élevée
- Peintures texturées intérieures et extérieures
- Peintures brillantes et satinées.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.