

PROKIL VEO300V

Fiche Technique

Indice 04 – mise à jour : 26/05/2021
Revue le : -

Émulsion vinyle versatile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 10 rpm)	50000 - 70000 cPs
• pH	4 - 5
• T.M.F.F	4 – 7°C
• Taille des particules	0.5 – 1 µm
• Densité (à 20°C)	1.01-1.06
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL VEO300V** est une dispersion aqueuse à base d'un copolymère d'acétate de vinyle et de VEOVA destinée pour la formulation des peintures décoratives extérieures griffées. **PROKIL VEO300V** présente une bonne résistance à l'eau et à la saponification, une bonne résistance à l'abrasion humide et sèche, une bonne compatibilité avec plusieurs charges, pigments et additifs. La **PROKIL VEO300V** se distingue par ses excellentes propriétés rhéologiques et sa faible teneur en COV.

APPLICATIONS

- Peintures extérieures griffées.
- Revêtements et enduits texturés.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.