

TO65W85

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 10/02/2020
Revue le : -

Résine alkyde longue en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'acide gras	Acide gras de soja
• Longueur d'huile	64 - 66%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 20 rpm)	20000 – 30000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	84 – 86 %
• Indice d'acide	5 - 10 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 5
• Solvant	White spirit
• Densité à 20°C	0.94 – 0.96

DESCRIPTION

Le produit TO65W85 est une résine alkyde longue en huile à base d'acide gras de soja. Elle présente une bonne rétention de brillance, une bonne durabilité, une bonne brossabilité ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, térébenthine, n-butyle acétate et méthyl éthyl cétone.

APPLICATIONS

- Peintures décoratives intérieures et extérieures
- Primaires et peintures de finition pour bois et métal (usage intérieur et extérieur)
- Peintures marines.

SICCATIVATION

0,08% Co ; 0,15% Ca ; 0,45% Zr (par 100g d'une résine sèche).
L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil et de la pluie. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Non compatible avec les résines courtes en huile.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.