

PROKIL VEO 550 AF

Fiche technique

Indice 03 – Mise à jour le : 17/12/2019
Revue le : -

Émulsion vinyle versatile APEO FREE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc légèrement bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	54 - 56%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 4, 20 rpm)	4000 - 7000 cPs
• pH	4 - 6
• Taille des particules	0,15 – 0,35 µm
• TMFF	12 – 14 °C
• Film	Transparent et élastique
• Protecteur colloïdal	Hydroxy Ethyl Cellulose
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PROKIL VEO 550 AF est une dispersion aqueuse à base d'un copolymère d'acétate de vinyle et de VEOVA (ester vinylique de l'acide versatique). Cette émulsion non plastifiée est stabilisée par un dérivé cellulosique.

L'émulsion PROKIL VEO 550 AF offre un bon enrobage de la charge et des pigments d'où son utilisation dans la formulation de divers types de peintures. La PROKIL VEO 550 AF présente une bonne résistance à l'eau et à la saponification ainsi qu'une bonne tenue à l'abrasion humide.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures et extérieures
- Peintures semi-brillantes et satinées
- Peintures décoratives
- Revêtements texturés

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, à l'abri de la pluie et des rayons de soleil de façon à éviter toutes altérations du produit. En cas de présence de peau ou de morceaux, suite à la nature filmogène du produit, il est recommandé de les ôter sans agiter ou de les filtrer avant toute utilisation. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 Kg. Autres unités de conditionnement sur commande.