

CH41

Fiche technique

Indice 06 – Mise à jour le : 13/05/2020
Revue le : -

Résine alkyde courte en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'huile	Huile de ricin déshydratée
• Longueur d'huile	40 - 42%
• Viscosité GARDNER à 25°C	Y – Z4
• Extrait sec (35 min à 150°C)	59 - 61%
• Indice d'acide (telle quelle)	6 - 9 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 7
• Solvant	Xylène
• Densité à 20°C	1.07 – 1.09

DESCRIPTION

La CH41 est une résine alkyde courte en huile à base d'huile de ricin déshydratée. Elle présente une bonne dureté, une bonne rétention de la brillance, une bonne adhérence, une résistance aux rayures, une résistance aux chocs satisfaisante, une très bonne durabilité ainsi qu'une bonne capacité de mouillage des pigments.

SOLUBILITÉ

La CH41 est soluble dans les solvants suivants : toluène, xylène, n-Butyle acétate, méthyl éthyl cétone et acétate d'éthyle. Elle est partiellement soluble dans : white spirit et n-butanol.

APPLICATIONS

- Vernis celluloseux : primaires, primaires après enduits et peintures de finition sur métal
- Vernis d'impression et de finition nitrocelluloseux sur bois incolores
- Peintures industrielles

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.