

PVA 860 F

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 17/12/2019
Revue le : -

Émulsion vinylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (60 min à 105°C)	59 - 61%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6,10 rpm)	30000 - 50000 cPs
• pH	4 - 6
• Taille des particules	0.5 – 1 µm
• T.M.F.F	13 – 15 °C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PVA 860 F est un homopolymère d'acétate de vinyle stabilisé à l'alcool polyvinylique. Elle est utilisée dans la fabrication des colles et des peintures à eau.

APPLICATIONS

- Colles pour bois, carton et papier
- Peintures à eau.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans les industries de la colle et de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.