

PROKIL VEO200

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 29/01/2020
Revue le : -

Émulsion vinyle versatile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc légèrement bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	2000 - 5000 cPs
• pH	4 - 5
• Taille des particules	0.2 - 0.4 µm
• T.M.F.F	12 – 14°C
• Plastifiant externe	Néant
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PROKIL VEO 200 est une dispersion aqueuse à base d'un copolymère d'acétate de vinyle et d'ester vinylique d'acide versatique stabilisée aux dérivés cellulosiques. L'émulsion PROKIL VEO 200 présente une bonne résistance à l'eau, à la saponification et au jaunissement.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures et extérieures
- Peintures décoratives
- Peintures semi-brillantes et satinées

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Durée de vie : 1an.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.