

PROCRYL XB65PR45

Fiche technique

Indice 01 – Mise à jour le : 21/10/2022
Revue le : -

Résine acrylique hydroxylée pour peintures de carrosserie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Viscosité Brookfield (23°C, sp. 4, 50 rpm)	2.000 – 6.000 cP
• Extrait sec (35 min à 150°C)	64 - 66%
• Indice d'acide	13 - 17 mg KOH/g
• Densité	1.02 g/cm ³
• Coloration HAZEN	Max 50
• Solvants	Xylène/ Acétate de butyle
• Aspect du film	Transparent

DESCRIPTION

La PROCRYL XB65PR45 est une résine acrylique hydroxylée destinée à la formulation des peintures de finition des carrosseries automobiles.

En combinaison avec des poly-isocyanates aliphatiques, elle offre aux peintures un séchage rapide, une brillance et une dureté élevées ainsi que des propriétés mécaniques excellentes.

La PROCRYL XB65PR45 possède une très bonne résistance aux produits chimiques, aux rayons UV, au jaunissement et une bonne rétention de la couleur et de la brillance.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivants : xylène, acétate d'éthyle, acétate de butyle, acétone, butanol et methyl ethyl ketone.

APPLICATIONS

- Vernis et peintures de finition automobile.
- Vernis et peintures pour la réparation automobile.
- Revêtements industriels et marins (machines et bateaux).

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30 °C à l'abri des rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit peut être conservé un an sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Bonne compatibilité avec les pigments organiques et inorganiques.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.