

SO65W85D

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 01/08/2016
Revue le : -

Résine alkyde longue en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'huile	Huile de soja
• Longueur d'huile	64 - 66%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 20 rpm)	20.000 – 30.000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	84 - 86%
• Indice d'acide	5 – 10 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 6
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit SO65W85D est une résine alkyde longue en huile à base d'huile de soja séchant à l'air. Elle présente une bonne rétention de brillance, une bonne durabilité, une bonne brossabilité ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement.

SOLUBILITE

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, térébenthine, n-butyle acétate et méthyl éthyle cétone.

APPLICATIONS

- Peintures décoratives intérieures et extérieures
- Primaires et peintures de finition pour bois et métal (usage intérieur et extérieur)
- Peintures marines.

SICCATIVATION

0.08% Co ; 0.15% Ca ; 0.45% Zr (par 100 g de résine sèche).

L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Non compatible avec les résines courtes en huile.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.