

PROKIL VEO 310T

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 15/12/2016
Revue le : -

Terpolymère *vinyle versatile APEO FREE*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide blanc visqueux
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 – 51%
• Viscosité Brookfield (23°C, sp. 4, 20 rpm)	500 – 3.000 cPs
• pH	4 - 5
• T.M.F.F	10°C – 13°C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PROKIL VEO 310 T est une dispersion aqueuse à base d'un ter polymère d'acétate de vinyle, d'un ester d'acide acrylique et de VEOVA stabilisée à l'aide de tensioactifs.

L'émulsion PROKIL VEO 310 T présente une bonne résistance à l'eau et à la saponification, ce qui explique ses divers emplois dans la fabrication de divers types de peintures.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures et extérieures
- Revêtements texturés
- Peintures brillantes.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, à l'abri de la pluie et des rayons de soleil de façon à limiter la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.