

PROKIL S330 PS

Fiche technique

Indice 05 – Mise à jour le : 06/08/2018
Revue le : 06/08/2018

Émulsion styrène acrylique APEO-FREE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	8.000 – 12.000 cPs
• pH	7 - 9
• Densité	1.03
• Taille des particules (µm)	< 0.1
• T.M.F.F	13°C – 16°C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL S330 PS** est une dispersion aqueuse **APEO-FREE** à base d'un copolymère d'acrylate de butyle et de styrène. L'émulsion **PROKIL S330 PS** présente un pouvoir liant élevé et une très bonne résistance à l'eau et à la saponification, ce qui explique ses divers emplois dans la fabrication des peintures et d'enduits plastiques.

APPLICATIONS

- Peintures mates et satinées
- Enduits plastiques
- Colles pour carrelage.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.