

PROKIL SA344B

Fiche technique

Indice 01 – Mise à jour le : 21/10/2022
Revue le : -

Émulsion Acrylique de haute performance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	43 - 45%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp.3, 20 rpm)	< 1000 cP
• pH	8.5 – 9.5
• Taille des particules (µm)	< 0.1
• T.M.F.F	8 - 12°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Anionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL SA344B** est une dispersion aqueuse acrylique auto-réticulable à faible taille des particules conçue pour les laques à l'eau de haute brillance.

L'émulsion **PROKIL SA344B** présente un très bon pouvoir liant, une brillance élevée, une bonne résistance à l'eau et à la saponification et une bonne rétention de la couleur et du brillant. Elle se démarque également par son excellente adhérence humide sur les surfaces revêtues par des peintures alkydes en phase solvant.

APPLICATIONS

- Laques à l'eau brillantes.
- Vernis de finition à eau.
- Peintures extérieures et intérieures.
- Primaires pour bois.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface.

Pour les citernes ou les futs, le produit a tendance à former une peau à sa surface pendant le stockage ou le transport en raison de sa nature filmogène et des conditions climatiques, il doit donc être **stocké à l'intérieur entre 5 et 30°C, à l'abri de la lumière directe du soleil et transporté avec précaution.**

En cas de présence de peau, un processus de filtration ou de tamisage est recommandé avant une utilisation ultérieure. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.