

PVA 860BV

Fiche technique

Indice 01 – Mise à jour le : 21/10/2022
Revue le : -

Émulsion vinylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (60 min à 105°C)	59 - 61%
• Viscosité Brookfield (23°C, sp.3 ,20 rpm)	2000 - 4000 cP
• pH	4 - 5
• Taille des particules	1– 2 µm
• T.M.F.F	13 – 15 °C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PVA 860BV est un homopolymère d'acétate de vinyle stabilisé par l'alcool polyvinylique. Elle est caractérisée par une faible viscosité associée à une teneur élevée en résidu sec, particulièrement adaptée à la formulation d'adhésifs mono-composants appliqués à la buse et dans le travail des joints. LA PVA860BV est également caractérisée par son temps de prise rapide ainsi que sa force élevée de collage.

APPLICATIONS

- Colles pour carton et papier
- Colle pour endos de moquette.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans les industries de la colle et de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.