

VAC203P

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 30/09/2020
Revue le : -

Émulsion vinyle acrylique APEO-FREE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51 %
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	7000 - 12000 cPs
• pH	4 - 5
• Taille des particules	0,4 - 0,6 µm
• T.M.F.F	6 - 8 °C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **VAC 203P** est une dispersion aqueuse **APEO-FREE** non plastifiée à base d'un copolymère d'acétate de vinyle et d'ester acrylique stabilisée par des tensioactifs et des dérivés celluloseux. Elle présente une bonne résistance à l'eau, à la saponification et au jaunissement.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures et extérieures.
- Primaires d'imprégnation.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.