

AGL 52

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 01/08/2016
Revue le : 01/08/2016

Résine alkyde moyenne en huile

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

• Type d'huile	Huile de lin raffinée
• Longueur d'huile	51 - 53%
• Viscosité GARDNER à 25°C	Z – Z1 (2270 – 2700 cPs)
• Extrait sec (30 min à 120°C)	49 - 51%
• Indice d'acide	4 - 7 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 9
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit AGL52 est une résine alkyde moyenne en huile à base d'huile de lin raffinée séchant à l'air. Elle assure un séchage rapide, une bonne résistance aux agents chimiques et un bon pouvoir mouillant.

SOLUBILITÉ

Soluble dans les solvants aliphatiques, aromatiques et térébenthine.

APPLICATIONS

- Couches primaires passivantes
- Peintures bâtiment et meubles
- Peintures marine et construction métallique.

SICCATIVATION

0.05% Co ; 0.5% Zr (pour 100 g de résine sèche).
L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les produits utilisés avec les liants dans l'industrie de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.