

AGSL70P

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 14/04/2021
Revue le : -

Résine alkyde longue en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'acide gras	Acide gras de soja
• Longueur d'huile	60 +/- 1 %
• Viscosité Gardner à 25°C	Z6-Z8
• Extrait sec (30 min à 120°C)	69 - 71%
• Indice d'acide (telle quelle)	5 - 8 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 5
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit AGSL70P est une résine alkyde longue en huile à base d'acide gras de soja séchant à l'air. Elle permet d'avoir un vernis très clair. Elle présente une bonne rétention de brillance, une bonne durabilité, une bonne stabilité de couleur, une bonne mouillabilité, un bon pouvoir garnissant, un étalement suffisant, une bonne brossabilité ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement et au vieillissement.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants aliphatiques, aromatiques, térébenthines ainsi que les esters et cétones.

APPLICATIONS

- Peinture pour bois
- Peinture de finition (laqué, bois, métal) blanche et toutes couleurs
- Vernis aux résines alkydes
- Peinture marine, construction métallique.

SICCATIVATION

0,08% Co ; 0,45% Zr ; 0,15% Ca (en matière active du métal pour 100 de résine sèche).

L'ajout d'un agent anti-peau tel que le méthyléthylcétoxime à raison de 0.2 – 0.3% (par formulation) est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil et de la pluie. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

La résine AGSL 70 P est compatible avec tous les produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.