

SO50W60

Fiche technique

Indice 05 – Mise à jour le : 14/05/2020
Revue le : -

Résine alkyde moyenne en huile à chaînes stoppées

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

• Type d'huile	Huile de soja
• Longueur d'huile	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	8000 – 14000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	59 - 61%
• Indice d'acide	Max 14 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 6
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit SO50W60 est une résine alkyde moyenne en huile à chaînes stoppées à base d'huile de soja. Elle présente un faible jaunissement, un bon séchage en conservant un temps ouvert suffisant, une bonne rétention de la brillance et une bonne dureté.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, n-butyle acétate et méthyl éthyl cétone.

APPLICATIONS

- Peinture anti rouille
- Peinture décorative (intérieur et extérieur)
- Primaire séchant à l'air
- Couche de finition pour applications industrielles.

SICCATION

Co 6% (0,05) ; Zr 10% (0,08) ; Ca 10% (0,08) (exprimé en g de métal pour 100 g de résine sèche).
L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil.
Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.