

PROKIL S 346 PV

Fiche technique

Indice 01 – Mise à jour le : 03/05/2018

Émulsion styrène acrylique plastifiée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	45 - 47%
• Viscosité Brookfield (23°C, sp. 5, 20 rpm)	5000 - 10000 cPs
• pH	7 - 9
• Masse volumique	1,03
• Taille des particules (µm)	< 0,1
• T.M.F.F	13 – 16°C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL S346 PV** est une dispersion aqueuse plastifiée à base d'un copolymère d'acrylate de butyle et de styrène. L'émulsion **PROKIL S346 PV** présente un pouvoir liant élevé et une très bonne résistance à l'eau et à la saponification, ce qui explique ses divers emplois dans la fabrication des peintures et d'enduits plastiques.

APPLICATIONS

- Peintures mates et satinées
- Enduits plastiques
- Colles pour carrelage

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Éviter l'exposition directe aux rayons solaires.

Durée de vie : 1an.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.