

PVA950BV

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le 20/10/2020
Revue le -

Émulsion vinylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 20 rpm)	25.000 – 35.000 cPs
• pH	4 - 6
• T.M.F.F	9-11 °C
• Film	Transparent et flexible
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PVA950BV est un homopolymère d'acétate de vinyle plastifié stabilisé par l'alcool polyvinylique. Elle est utilisée dans la fabrication des colles et des peintures à eau.

APPLICATIONS

- Colles pour bois, carton et papier
- Peintures à eau
- Enduits

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans l'industrie des peintures, des colles et de la fabrication du meuble.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.