

PROKIL VEO 340T

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 28/10/2020
Revue le : -

Émulsion terpolymère *acétate de vinyle / vinyl versatique / ester acrylique*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 – 51%
• Viscosité Brookfield (23°C, sp. 5, 20 rpm)	4.000 – 8.000 cPs
• pH	3 - 5
• T.M.F.F	7 – 9 °C
• Taille des particules	0.2 – 0.4 µm
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL VEO340T** est une dispersion aqueuse à base d'un terpolymère d'acétate de vinyle, de vinyle versatique et d'ester acrylique. L'émulsion **PROKIL VEO340T** présente une bonne résistance à l'eau, à la saponification et au jaunissement.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures et extérieures
- Peintures décoratives

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, à l'abri de la pluie et des rayons de soleil de façon à limiter la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.