

SO50W50V

Fiche technique

Indice 03 – Mise à jour le : 06/02/2018
Revue le : -

Résine alkyde moyenne en huile

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

• Type d'huile	Huile de soja
• Longueur d'huile	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	11.000 – 15.000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	49 - 51%
• Indice d'acide	5 - 10 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 7
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit SO50W50V est une résine alkyde moyenne en huile à base d'huile de soja. Elle présente un faible jaunissement, un bon séchage en conservant un temps ouvert suffisant, une bonne rétention de la brillance et une bonne dureté.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, n-butyle acétate et méthyl éthyle cétone.

APPLICATIONS

- Peinture antirouille
- Peinture décorative (intérieur et extérieur).

SICCATIVATION

Co 6% (0,05) ; Zr 10% (0,08) ; Ca 10% (0,08) (exprimé en g de métal pour 100 g de résine sèche).
L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil.
Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITY

Compatible avec tous les produits utilisés avec les liants dans l'industrie de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 180 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.