

PVA850BV

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour 09/10/2020
Revue le : 04/05/2021

Émulsion vinylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 4, 20 rpm)	5000 - 8000 cPs
• pH	4 - 5
• T.M.F.F	13 - 15°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

La PVA850BV est un homopolymère d'acétate de vinyle stabilisé par des alcools polyvinyliques. Elle est recommandée pour la formulation des colles pour bois de classe D2. La PVA850BV est caractérisée par une bonne résistance à l'eau et aux températures élevées, très bonne résistance au fluage et un bon temps de prise.

APPLICATIONS

- Adhésifs mono-composants pour bois de classe D2 (EN 204)
- Adhésifs pour carton et papier

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans l'industrie des peintures, des colles et de la fabrication du meuble.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.