

AGSL 70 BV

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 01/08/2016
Revue le : 01/08/2016

Résine alkyde longue en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'acide gras	Acide gras de soja
• Longueur d'huile	59 - 61 %
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	5000 – 10000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	69 - 71%
• Indice d'acide	Max 10 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 5
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit AGSL 70 BV est une résine alkyde longue en huile à base d'acide gras de soja séchant à l'air. Elle présente une bonne rétention de brillance, une bonne durabilité, une bonne brossabilité ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement et au vieillissement.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, térébenthine, acétate de n-butyle et méthyl éthyl cétone.

APPLICATIONS

- Peinture pour bois
- Peinture de finition (laqué, bois, métal) blanche et toutes couleurs
- Vernis aux résines alkydes
- Peinture marine, construction métallique.

SICCATIVATION

0,08% Co ; 0,45% Zr ; 0,15% Ca (pour 100 de résine sèche).

L'ajout d'un agent anti-peau tel que le méthyléthylcétoxime à raison de 0.2 – 0.3% (pour 100 g de résine sèche) est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil et de la pluie. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

La résine AGSL 70 BV est compatible avec les résines alkydes longue et moyenne en huile, les résines maléiques et les résines d'hydrocarbures. Non compatible avec les résines courtes en huile.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.