

PROKIL PA500

Fiche technique

Indice 09 – Mise à jour le : 20/11/2019
Revue le : 30/09/2020

Émulsion pure acrylique APEO-FREE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5, 20 rpm)	3.000 – 7.000 cPs
• pH	7 - 9
• Taille des particules (µm)	< 0.1
• T.M.F.F	14 - 18°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Anionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL PA500** est une dispersion aqueuse **APEO-FREE** à base d'un copolymère d'acrylate de butyle et de méthacrylate de méthyle. L'émulsion **PROKIL PA500** présente un bon pouvoir liant, une bonne résistance à l'eau et à la saponification, une bonne rétention de la couleur et du brillant. PROKIL PA 500 se démarque par sa très bonne résistance au vieillissement.

APPLICATIONS

- Peintures satinées, brillantes et semi-brillantes.
- Peintures décoratives.
- Agglomérats de marbre.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.