

PROKIL S 380 F-V

Fiche technique

Indice 01 – Mise à jour le : 01/08/2016
Revue le : -

Émulsion styrène acrylique flexible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 5,20 rpm)	10.000 – 14.000 cPs
• pH	7 - 9
• Masse volumique	1,03
• Taille des particules (µm)	< 0,1
• T.M.F.F	0°C
• Tg	- 6°C
• Film	Transparent et flexible
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PROKIL S 380 F-V est une dispersion aqueuse flexible à base d'un copolymère d'acrylate de butyle et de styrène. Elle présente un pouvoir liant élevé, une bonne flexibilité et une très bonne résistance à l'eau et à la saponification, ce qui explique son emploi dans la fabrication des peintures étanches.

APPLICATIONS

- Peintures étanches.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.