

AGSL 70 HV

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 01/08/2016
Revue le : 01/08/2016

Résine alkyde longue en huile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Type d'acide gras	Acide gras de soja
• Longueur d'huile	55 - 57%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 10 rpm)	60000 – 80000 cPs
• Extrait sec (35 min à 150°C)	69 - 71%
• Indice d'acide	5 - 10 mg KOH/g
• Coloration GARDNER	Max 5
• Solvant	White spirit

DESCRIPTION

Le produit AGSL 70 HV est une résine alkyde longue en huile à base d'acide gras de soja. Elle présente une bonne rétention de brillance, une bonne durabilité, une bonne brossabilité ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement et au vieillissement.

SOLUBILITÉ

Bonne solubilité dans les solvants suivant : white spirit, toluène, xylène, térébenthine, n-butyle acétate et méthyl éthyl cétone.

APPLICATIONS

- Peinture décorative intérieure et extérieure
- Primaires et peinture de finition pour bois et métal (usage intérieur et extérieur)
- Peinture marine.

SICCATIVATION

0,08% Co ; 0,45% Zr ; 0,15% Ca (pour 100 g de résine sèche).

L'ajout d'un agent anti-peau est recommandé.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil et de la pluie. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

La résine AGSL 70 HV est compatible avec tous les produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 190 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.