

PROKIL VEO350P

Fiche technique

Indice 03 – Mise à jour le : 03/03/2021
Revue le : -

Émulsion vinyle versatile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc légèrement bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 4, 20 rpm)	3.000 – 5.000 cPs
• pH	4 - 6
• Taille des particules	0,2 – 0,4 µm
• T. M.F. F.	4 – 7°C
• Film	Transparent et élastique
• Émulsifiant	Anionique / Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL VEO350P** est une dispersion aqueuse à base d'un copolymère d'acétate de vinyle et de VEOVA (ester vinylique de l'acide versatique) destinée à la formulation des peintures décoratives, intérieures et extérieures.

PROKIL VEO350P présente une bonne résistance à l'eau et à la saponification ; une bonne résistance à l'abrasion humide et sèche et une bonne compatibilité avec plusieurs charges, pigments et additifs. La **PROKIL VEO350P** se distingue par ses excellentes propriétés rhéologiques et sa faible teneur en COV.

APPLICATIONS

- Peintures intérieures
- Peintures extérieures.
- Peintures texturées.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, à l'abri de la pluie et des rayons de soleil de façon à limiter la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 Kg. Autres unités de conditionnement sur commande.