



AEROCHIM®

ULTRA SOL®

Chape autonivelant pour les sols à prise rapide

ULTRA SOL est un composé autolissant à base de ciment hydraulique, d'inertes sélectionnés en courbe granulométriques et de résines polymères pour le ragréage rapide des sols intérieurs.

Propriétés :

- Extrêmement fluide.
- Prise très rapide
- Fortifié aux polymères
- Simple à mélanger (ajouter seulement de l'eau)
- Compatible avec la plupart des adhésifs
- Mise en service rapide
- Bonne adhérence
- S'utilise en intérieur.

Blanc ≈ 25kg

Qualité assurée
Marque et produit
déposée



Chape autonivelant pour les sols à prise rapide

ULTRA SOL

Chape autonivelant pour les sols à prise rapide



CARACTERISTIQUE DE MISE EN ŒUVRE

- Temps de pétrissage: 2-3 minutes
- Durée de vie de mélange à 25°C : 15 minutes
- Temps de travail : 20-30 minutes

*Les temps indiqués peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

RECOMMANDATION D'APPLICATION

- Toujours respecter le même pourcentage d'eau.
- Respecter les épaisseurs minimales requises selon le type de support ou le local.
- Respecter les joints de dilatation et les joints de fractionnement.
- Température d'application : entre 5°C et 35°C.

RESTRICTION

- N'incorporer aucun additif au mortier.
- Ne pas utiliser des supports sujets à des remontées d'humidité récurrentes.
- Ne pas utiliser ce produit pour les nivellements à l'extérieur.
- Ne pas ajouter d'eau au mélange qui a déjà débuté le processus de prise.

MODE D'EMPLOI

Préparation de support :

Toutes les surfaces à ragréer doivent être saines, solides, sèches, propres et exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de peinture, de cire, de plâtre, de scellant, d'agent de cure ou de toute autre matière pouvant empêcher une adhérence adéquate. Toute surface ayant préalablement été en contact avec un des contaminants mentionnés précédemment doit être sablée, poncée et décapée ou scarifiée et ensuite traitée avec l'apprêt PRIMAIRE SOL G d'AFROCHIM, l'application se fait par brosse ou au rouleau, laisser le produit jusqu'à devenir collant. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la surface soit prête à recevoir l'auto nivelant.

Préparation du mélange :

- mélange manuel
- Gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent. Compter 5 à 5.5 L d'eau

par sac de 25. Malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, crémeux (presque liquide) et sans grumeaux et auto lissant.

• Le pétrissage et la projection mécanique ULTRA SOL peut être appliqué à la pompe, à cause de son excellent pouvoir auto lissant. Le pourcentage d'eau sera de 20 - 22%.

Application :

Verser aussitôt que possible tout le contenu sur la surface du sol. Nivelier avec une spatule métallique ou à la raclette, aussi il est préférable d'organiser le travail pour appliquer le matériel en travail continu.

*Lisser si nécessaire à la lisseuse nivelant

*Utiliser le rouleau à piques pour éliminer l'air contenu dans le produit

Nettoyage :

Bien nettoyer les outils après l'utilisation avec de l'eau pendant que le produit est frais.

PRESENTATION

Sacs en papier de 25 kg, anti- humidité.
PRIMAIRE SOL G : bidon de 5 L
Palettes de 1500 kg (60 sacs)

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

ULTRA SOL est un composé auto lissant à base de ciment hydraulique, d'inertes sélectionnés en courbe granulométriques et de résines polymères pour le ragréage rapide des sols intérieurs. Mélangé à l'eau, ULTRA SOL devient un produit fluide qui se nivelle seul, laissant une surface lisse et durable.

DOMAINE D'UTILISATION

Le mortier auto nivelant est utilisé comme chape pour une large variété de finition du sol qui nécessite un produit nivelé avant revêtement.

CARACTERISTIQUES

- Poudre : de couleur grise
- Eau de préparation : de 20 à 22%
- Epaisseur : de 5 à 15 mm
- Consommation: Environ 1.8 kg/ m2 par mm d'épaisseur à titre indicatif dépend de la qualité du sol à traiter et sa porosité.

Blanc ≈ 25kg

Qualité assurée
Marque et produit
déposée