



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
**AFRICA**

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

## EXTRATOP DT300

Mortier de surfacage destiné à l'égalisation esthétique des supports irréguliers.

### Présentation :

**EXTRATOP DT300** est un mortier de surfacage épais mono composant, de couleur Grise, à base de résines acryliques modifiées, de sables de quartz sélectionnés et d'additifs.

### Données techniques :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| • Gâchage                     | : 27%                  |
| • Densité à 25°C              | : 1,61±0.05            |
| • Durée de vie du mélange     | : 60 minutes           |
| • Adhérence                   | : 0,9 MPa              |
| • Résistance à la compression | : 33 N/mm <sup>2</sup> |

### Domaines d'application :

**EXTRATOP DT300** permet le surfacage et le remplissage des nids de gravier et irrégularités des surfaces en béton et les défauts de décoffrage sur tous types d'éléments en béton ou en mortier

### Mise en œuvre :

#### **Préparation du support :**

Les supports doivent être secs, dépoussiérés et dégraissés.

Les surfaces poreuses (béton, crépis) doivent être humidifiées au préalable avec de l'eau propre mais exempte d'eau stagnante.

#### **Préparation du produit :**

Verser l'eau selon la consistance recherchée dans un récipient de malaxage, ajouter progressivement le contenu du sac de **EXTRATOP DT300**.

Mélanger à faible vitesse à l'aide d'un agitateur pendant 3 à 4 minutes jusqu'à obtention d'un mortier homogène.

#### **Application :**

Etaler rapidement le **EXTRATOP DT300** sur la totalité à traiter à l'aide d'une truelle.

Procéder à la finition en utilisant un pinceau humide avant l'égalisation final à la truelle.

Selon la finition désirée traiter la surface de **EXTRATOP DT300** dès qu'il commence à faire prise.

Travailler la surface avec un outil à structure cellulaire (polystyrène extrudé) qui s'humidifie à peine au contact de l'eau

### Consommation:

1,6 kg /m<sup>2</sup>

### Conditionnement :

**EXTRATOP DT300** est conditionné en sac kraft de 20 kg.

### Stockage :

**EXTRATOP DT300** est stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des élévations de températures.

### Conservation :

**EXTRATOP DT300** peut être conservé un an dans son emballage d'origine non entamé.

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

