

FICHE TECHNIQUE

STRATIFIÉ LAMICA POSTFORMABLE

Le LAMICA POSTFORMABLE est un stratifié décoratif qui a la propriété de pouvoir être cintré à chaud selon un petit rayon (jusqu'à 8mm) et de conserver cette courbure après refroidissement. Le postformage peut être concave ou convexe. Pour être correctement réalisé, il nécessite une machine spéciale, qui permet le pliage du panneau après chauffage à 180°C environ.

Le LAMICA POSTFORMABLE convient aux revêtements comportant des parties cintrées, concaves ou convexes, il est recommandé pour l'agencement et l'ameublement des collectivités publiques : (hôpitaux, hôtels, bureaux, comptoirs, bus, wagons de voyageurs etc.), des chambres d'enfants et dans l'agencement et l'ameublement résidentiel pour leur donner un style particulier (tables basses, meubles de rangement, Dessus de bureaux, cuisines, salles de bains etc...).

Le LAMICA POSTFORMABLE existe en plusieurs couleurs unies, bois et fantaisies.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	RÉSULTATS
Finitions de la surface	-	Mat, Velours, Ramage, Ardoisine, Cuir 1, Cuir 2, Gaufré, Strié, S1, S2, S3, S4, W
Dimensions	mm	Long=3050 - Larg=1300, autres à la demande
Epaisseurs	mm	0,6 à 0.8 mm autres à la demande
Tolérance sur l'épaisseur	mm	+/- 0.1
Poids spécifique	Kg/dm3	1,45
Résistance à l'abrasion	N. tours	>300
Absorption d'eau (2h dans l'eau bouillante)	% %	Poids < 12 Volume < 12
Résistance à la vapeur	-	Aucune dégradation
Résistance à la chaleur sèche (20' à 180°C)	-	Sans dégradation sauf légère perte de brillance
Résistance aux produits domestiques	-	Aucune dégradation
Résistance à la cigarette	S	150
Inflammabilité	-	M2
Résistance de la couleur à la lumière artificielle	Xénon test	≥ 6
Toxicité	-	Nulle
Pourcentage d'amiante	%	0

Remarque : Les informations techniques sont données à titre indicatif. Ils ne sauraient engager notre responsabilité étant donné que les conditions opératoires chez les utilisateurs sont en dehors de notre contrôle.