

## FICHE TECHNIQUE

### PANNEAU DE PARTICULES MÉLAMINÉ « STRATIPAN »

Il s'agit d'un panneau de particules mélaminé avec un décor sur support cellulosique, imprégné de résines thermodurcissables.

Il est fourni dans une large gamme de décors unis, bois ou fantaisie. Les configurations possibles sont en deux faces décors ou une face décor et une face balance.

Le STRATIPAN trouve avantageusement ses applications dans la fabrication des meubles et dans l'agencement et la décoration des espaces.

| Caractéristiques physiques et mécaniques                   | Unité  | Épaisseur :                                                                                  |       |         |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                            |        | < 13 mm                                                                                      | 14-20 | > 20 mm |
| <b>Tolérance sur l'épaisseur</b>                           | mm     | ± 0.3                                                                                        | ± 0.3 | ± 0.4   |
| <b>Résistance moyenne :</b>                                |        |                                                                                              |       |         |
| - A la traction perpendiculaire                            | Kg/cm2 | 4                                                                                            | 4     | 3,5     |
| - A la flexion                                             | Kg/cm2 | 200                                                                                          | 175   | 150     |
| <b>Résistance moyenne à l'arrachement de vis 4x25 Kg :</b> |        |                                                                                              |       |         |
| - Sur la face                                              | N      | 700                                                                                          | 700   | 700     |
| - Sur le chant                                             | N      | 500                                                                                          | 500   | 500     |
| <b>Tolérance dimensionnelle par mètre :</b>                |        |                                                                                              |       |         |
| <b>Sur la longueur et sur la largeur</b>                   | mm     | ± 2 max. ± 5                                                                                 |       |         |
| <b>Equerrage</b>                                           | %      | 0,2                                                                                          |       |         |
| <b>Densité</b>                                             | Kg/m3  | De 650 à 700                                                                                 |       |         |
| <b>Variation de dimensions après immersion 24 heures :</b> |        |                                                                                              |       |         |
| - En épaisseur                                             | %      | < 12                                                                                         |       |         |
| - En longueur ou largeur                                   | %      | < 0,4                                                                                        |       |         |
| <b>Dimensions</b>                                          | mm     | 2010-2500-2800-3050-3660<br>x 1850<br>et autres à la demande.                                |       |         |
| <b>Finitions de la surface</b>                             |        | Mat, Ramage brillant, Peau d'orange, LOGO, Satiné, Petits carreaux, Ardoisine, Texture bois. |       |         |

Épaisseurs disponibles : 5-6-8-10-12-13-16-18-19-22-25-30-38 et 40 mm.

NB : Les renseignements techniques sont donnés en toute sincérité et ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Ils ne sauraient engager notre responsabilité étant donné que les conditions opératoires chez les utilisateurs sont en dehors de notre contrôle.